

FICHE TECHNIQUE

PAPIER CUISSON MULTI PASSAGES

SILICONE 2 FACES

RAME DE 500 FEUILLES

Références : PCM40*60 – PCM32.5*53



Désignations	Normes	Multi Cuisson, 3 à 5 passages
Matière		Papier blanc + siliconé 2 faces
Dimensions ref PCM40*60		Feuille de 40CM x 60CM
Dimensions ref PCM32.5*53		Feuille de 32.5CM X 53CM
Impression		néant
Grammages/M2	NF ISO 536	39 grammes
Epaisseur Mμ	ISO 534 NF 20534	63 Mμ
Charge de rupture SM daN/15	ISO 1924	8/3 Km
Charge de rupture ST daN/15	ISO 1924/2	5.5/2.5 km
Ind. Eclatement sec	ISO 2758	165 kPa – 23.7PSI
Optiques	ISO 2470	Sans azurant optique - OBA FREE
Humidité		3.5%
Température de cuisson		Maximum 220°C
Conditions stockage		Optimale 15/20° hors humidité
PAPIER POUR CONTACT ALIMENTAIRE – CONFORME POUR APPLICATION CUISSON – TRAITEMENT SILICONE		
Informations communiquées à titre indicatif		
Les propriétés du papier peuvent changer sous des conditions de stockage extrêmes		

Rame de 500 feuilles, palette de 100 rames (Couches de 4)



Dernière mise à jour, le 29/11/2016

FRANCE ALU FILM
SARL AU CAPITAL DE 500.000 €
RC BEAUVAIS B 443410717 – APE 247D – SIRET 44341071700021 – FR 62 443410717
ZI LA PETITE CAMPAGNE – 60730 SAINTE GENEVIEVE – FRANCE
TEL +33 (0)3 44 08 60 82 – FAX +33 (0)3 44 08 60 83
WWW.FRANCEALUFILM.FR
COMMANDES@FRANCEALUFILM.FR